

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Août 1984
à 1a


Publication 502
1983

Câbles de transport d'énergie isolés par
diélectriques massifs extrudés pour des tensions
assignées de 1 kV à 30 kV

Extruded solid dielectric insulated power cables
for rated voltages from 1 kV up to 30 kV

Amendment

No. 1
August 1984
to



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembe
Genève, Suisse

IECNORM.COM · Click to view the full PDF of IEC 60502:1983/AMD1:1984

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Août 1984
à 1a

Publication 502
1983

Amendment

No. 1
August 1984
to

Câbles de transport d'énergie isolés par
diélectriques massifs extrudés pour des tensions
assignées de 1 kV à 30 kV


Extruded solid dielectric insulated power cables
for rated voltages from 1 kV up to 30 kV

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Sous-Comité 20A du Comité d'Etudes n° 20, furent diffusés en mars 1983 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, sous forme de document 20A(Bureau Central)91.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Sub-Committee 20A of Technical Committee No. 20, were circulated for approval under the Six Months' Rule in March 1983, as Document 20A(Central Office)91.



© CEI 1984

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Dans le tableau IX, remplacer l'ensemble des données indiquées pour le point 2 par celles qui sont indiquées en 2, 2.1, 2.2 et 2.3

Supprimer la première note au bas de la page.

0	1	2	3	4	5	6
	Classification du mélange		PVC		ST ₁	ST ₂
			A	B		
	Emploi du mélange PVC		Enveloppe		Gaine	
2	Essai de pression à température élevée (Publication 540 de la CEI, article 8)					
2.1	Température d'essai (tolérance +2 °C)	°C	80	80	80	80
2.2	Durée sous charge	Heures	selon Publication 540 de la CEI, paragraphe 8.1.5		selon publication 540 de la CEI, paragraphe 8.2.5	
2.3	Profondeur d'empreinte maximale admise	%	50	50	50	50